

Produktdatenblatt **WIROBIT** – Voranstrich

Dünnflüssiger, lösemittelhaltiger Bitumenvoranstrich

Anwendung

WIROBIT Voranstrich ist ein Voranstrich und Haftgrund mit hoher Eindringwirkung in mineralische Untergründe, wie z. B. Beton, Mauerwerk oder Putz. **WIROBIT** Voranstrich dient als Grundierung für kalt oder heiß zu verarbeitende bitumenhaltige Anstriche und Beschichtungsmassen sowie für bitumenhaltige Dachbeläge.

Merkmale

WIROBIT Voranstrich zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:

- erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195 und der AIB DS 835
- verarbeitungsfertig eingestellt
- gutes Haftvermögen auf bitumenhaltigen und mineralischen Untergründen
- resistent gegen wässrige Lösungen, verdünnte Säuren, Salze, Kalk, Zement u. a.
- schnellabbindend
- staubbindend

Verarbeitungshinweise

Witterung

Bei der Verarbeitung von **WIROBIT** Voranstrich muss die Bauteiloberflächentemperatur und die Umgebungstemperatur mehr als 5 °C betragen. Wasser-, Regen- und Frosteinwirkungen sind während der Verarbeitungs- und Durchtrochnungsphase zu verhindern.

Untergrund und Ausführung

Der zu beschichtende Untergrund muss trocken, frei von Ölen, Fetten und losen Bestandteilen sein. Vor der Verarbeitung ist **WIROBIT** Voranstrich durch Aufrühren vollständig zu homogenisieren. Das Auftragen von **WIROBIT** Voranstrich kann durch Streichen oder Anspritzen erfolgen.

Theoretischer Materialverbrauch

ca. 0,2 - 0,3 kg/m², je nach Untergrund

Lagerung

Im ungeöffneten Originalgebinde ist **WIROBIT** Voranstrich mindestens 12 Monate lagerfähig. Die Gebinde müssen frostfrei gelagert werden. Direkte Sonneneinstrahlung oder starke Wärmeeinwirkung ist zu vermeiden. Es gilt die "Verordnung für brennbare Flüssigkeiten (VbF)".

Lieferform

10 l - und 30 l - Gebinde

Reinigungsmittel

Im abgeordneten Zustand:

handelsübliche Lösemittel oder Benzin

Bei Hautkontakt:

Handwaschpaste

Technische Daten

Bindemittelart:

Bitumen

Lösemittelart:

Testbenzin

Beschaffenheit:

dünnflüssig

Flammpunkt (DIN 53 213):

ca. 30 °C

Dichte (DIN 52 004):

ca. 0,84 g/cm³

Gefahrenhinweise:

R10 Entzündlich

Bankverbindung

HypoVereinsbank München

IBAN: DE 17 7002 0270 0032 0308 66

BIC: HYVEDEMMXXX

Geschäftsführer: Christoph Wiesner

HRB 13790 - Re.-Gericht Landshut

U-Id Nr. DE 131 202 528

Steuer-Nr. 132/142/50157